

Biadesivo / double-sides adhesive **Medium Tape SIL 3** (120°)

Scheda tecnica / Technical data

Biadesivo supportato acrilico modificato per **GOMMA SILICONICA** con protezione carta

Modified acrylic double-sided adhesive, suitable for Siliconic rubber – with or paper liner

Caratteristiche costruttive <i>Physical properties</i>	Valori tipici <i>Typical values</i>	Unità di misura <i>Units</i>	Metodi di prova <i>Test methods</i>
Spessori / thickness adesivo+supporto / <i>adhesive + carrier</i> protezione / <i>liner</i> Totale / <i>Total</i>	120 80 200	microns microns microns	ATM.7
Allungamento / Elongation	2	%	ATM.13
Allungamento a rottura / Tensile strenght	1,1	kN/m	ASTM D882
Adesività iniziale / Initial adhesion	1250	N/m	ATM.8 - FINAT 9
Adesione (distacco 180°) / Adhesion (180° peel) Acciaio inox / <i>stainless steel</i> Acciaio verniciato / <i>painted steel</i> Policarbonato / <i>polycarbonate</i> Polipropilene rigido / <i>rigid polypropylene</i>	1600 1360 1350 1160	N/m	ATM.1 – PSTC.1
Resistenza allo scorrimento (Statica 1000 g/ 25x25mm) Shear resistance (static 1000g/25x25mm)	25	Ks	ATM.2 –FINAT.8 PSTC.7
Temperature / Temperatures Applicazione (min) / <i>Application (min)</i> Servizio (in continuo) / <i>Service (continuous)</i> Breve periodo / <i>Short time</i>	+ 10 -40 +120 +140	°C °C °C	

Durata e immagazzinamento : 6 – 8 mesi con temperatura ambiente di 21°C, umidità relativa del 50%, lontano da polvere e raggi solari, nella confezione originale.

Le indicazioni riportate sono il risultato di test di laboratorio: ciò nonostante data la grande varietà di possibili applicazioni raccomandiamo ai nostri clienti di testare il prodotto per l'applicazione alla quale è destinato.

Tutti i valori riportati sono valori medi e non possono essere in alcun caso utilizzati come specifica.

Storage and shelf life : 6 – 8 months when stored at 21°C – 50% relative humidity – out of dust and direct sunlight – in original packaging.

The above data are laboratory test results : due to the large field of application, we suggest to test the product for the aim of the application.

The values given are typical values that vary according to application conditions.

Silicone & Specialties

P. IVA IT 06719250968 | C.F. BRNMNL69H10F704Y

Sede: Vicolo Borghetto, 11 - 20900 - Monza (MB) | Ufficio commerciale: Via F. Confalonieri, 46 - 20852 - Villasanta (MB)

Tel.: +39 039 - 5961496 / +39 039 - 5963131 | Fax: +39 039 - 8942772 | Mobile: +39 335 - 5716593

info@silicones.it | www.silicones.it